Octobre 2022

La norme européenne NF EN 206+A2/CN (2022), anciennement NF EN 206/CN (2014), fixe dans une annexe informative les valeurs limites spécifiées relatives à la composition et aux propriétés du béton en fonction de chaque classe d'exposition.

Le Complément National

Le Complément National (CN) complète ces dispositions par des valeurs limites applicables en France et rend celles-ci normatives dans quatre tableaux.

Ces tableaux ont été sensiblement remaniés dans leur utilisation, notamment pour tenir compte des ciments

- NA.F.1 : Béton BPE et de chantier avec ciments de colonne A
- NA.F.2 : Béton préfabriqué (produits structuraux autres que les blocs) avec ciments de colonne A
- NA.F.3 : Béton BPE et de chantier avec ciments de colonne B, béton d'ingénierie contenant du laitier de classe
 A en substitution de ciment
- NA.F.4 : Béton pour produits préfabriqués en béton avec ciments de classe B, béton d'ingénierie contenant du laitier de classe A en substitution de ciment

Répartition des ciments pour l'application des tableaux NA.F

Le tableau suivant récapitule les ciments autorisés selon les tableaux NA.F. Des règles supplémentaires

s'appliquent pour les bétons d'ingénierie en mélange de deux ciments, il convient de se référer à l'article

correspondant La norme béton NF EN 206+A2/ CN (2022) : notions de béton d'ingénierie.

	Colonne A: Tableaux NA.F.1 et NA.F.2	Colonne B: Tableaux NA.F.3 et NA.F.4
Béton formulé à base de ciment NF EN 197-1	CEM II/A* CEM II/A* CEM III/A (teneur en laitier s 50%) CEM III/A (teneur en laitier s 50%)	CEM III/A (teneur en laitier supérieure à 50%)** CEM III/B** CEM III/C** CEM II/C** CEM V/B**
Béton formulé à base de ciment NF EN 197-5 et autres diments	CEM V/A CEM II / C – M (à l'exclusion de ceux uniquement composés de constituonts pouzzolariques D, P, Q, V et W) Ciment prompt Ciment à usage tropical (à l'exclusion des CEM IV/B)	CEM II / C – M (ciments temaires uniquement composés de constituonts pouzzolaniques D, P, Q, V et W) CEM VI SSC (Ciments Sur-Sulfatés) Ciments à usage tropical CEM IV/B

^{*}Dans le cas d'utilisation en béton d'ingénierie contenant du laitier, pour ces ciments le tableau NA.F.3 ou NA.F.4 s'applique

** limites alus restrictives par rapport à la version précédente de la norme

Valeur limites spécifiées applicables en France pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d'exposition et le type de ciment

La **prise** en compte des additions en substitution du **ciment** (notion de liant équivalent) ne reste autorisée.

dans la limite du rapport A/(A+C) qu'avec les ciments CEM I et CEM II/A de classe 42,5 ou 52,5.

<u>Nota Bene</u> : les exigences minimales en fonction des classes d'exposition ne sont pas les mêmes dans

l'ensemble des pays couverts par l'EN 206 compte tenu des particularités climatiques, géologiques et des

techniques de construction spécifiques à chaque pays.

Les tableaux précisent en fonction de chaque classe d'exposition :

- Le rapport Eau efficace / liant équivalent maximal
- La classe de résistance minimale du béton
- La teneur minimale en air (le cas échéant).

Ils comportent d'autres exigences, en particulier sur les additions et la nature des ciments à utiliser.

Le tableau NA.F.1 précise aussi la teneur minimale en liant équivalent.

Le tableau NA.F.2, relatif aux produits préfabriqués en béton en usine introduit l'absorption d'eau maximale du

béton, en tant qu'indicateur de sa compacité.

Extrait du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206+A2/ CN : 2022

	Aucun ceque de corroran cu				East de code			Anton que l'escrite cots			Atopo pl: Npl				
a benefit	X0	2001	X12.	200	3E1	833 833	33d 6.55	0.50	3301	X100 0.55	3301 950	XF1 0.60	XF2 0.55	3813 0.15	Γ
ar made	-	C30-25	C30125	C2530	C2530	C3937	C1037	C3545	C2530	CRE	CWS	C25.90	C2500	C1037	t
minutagin)	150	240	210	20	200	330	110	350	280	330	250	280	100	315	ı
(%)		-				-	-			-			4	4	Г
-									-	-			NF 918-65	NS PIN-ES	I
	0,30			0,70	0,30	0,70	0,70	630	0,30	0,30			0,10	0.30	Г
	0.00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	6 ID	610	0,10	610	0,10	0,10	6.00	Γ
	0.15	0,15	6,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0.10	收货	0,15	9,15	0,15	0,15	q zi	Ш
	0.30	0,30	9,39	0,30	0,30	0,30	0,10	0,30	0.30	0,30	9,70	0,30	0,30	9,30	Γ
offic A	0,30	0,70	0,10	0,30	030	0,65	0,01	416	0.30	0,05	6,65	0,30	0,24	0,25	Γ
esta R	0.25			0,25	0,25	0,05	0,05	R/KE	0.25	0,05	0,05		0,25	0.25	Ι
ne rakeja QZ.	0,25	6,25	0,25	0,25	0,25	0,35	0,15	0.15	0,25	0,15	0,15		0,20	920	Г
	620	620	9,20	0,20	0,20	10,20	0,20	0,30	0,30	0,20	9,20	0,20	0,20	0,30	L
	6.00	6,10	0,10	6,10	0,10	0,00	0,10	0.00	610	0,10	9,10	0,10	0,10	0.00	
	0.00	9,59	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0.10	0.00	0,10	9,10		0.10	0.00	
	0,20			0,20	0,20	9,20	9,20	0,30	630	0,20			0,20	0,20	Г
ofe A	0.00	0,00	0,10	0,10	0,10	one	0,00	600	6.00	0,00	150	0,10	0,00	600	Г
metrodogie QZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	450	0,00	0,00	0.00	L
						-	194	194		-			-		Γ

Extrait du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206+A2/ CN :

Nota bene: les valeurs limites données dans les tableaux NA.F couvrent par la notation unique XD3 les classes d'exposition XD3f et XD3tf, et par la notation unique XS3 les classes XS3e et XS3m.

Les tableaux NA.F.1, NA.F.2, NA.F.3, NA.F.4 donnent pour chaque type d'addition, en fonction de chaque classe d'exposition, le rapport maximal A/A+C, qui permet de déterminer la quantité maximale d'addition qui peut être utilisée en substitution du ciment (CEM I + additions et CEM II/A + additions).

Patrick Guiraud , Benjamin Daubilly

Retrouvez toutes nos publications sur les ciments et bétons sur infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés Accédez à toutes nos archives Abonnez-vous et gérez vos préférences Soumettez votre projet

Article imprimé le 10/11/2025 © infociments.fr