

Fascicule 65 (2018) : justification de la durabilité des bétons

Avril 2021

Les spécifications du Fascicule 65 relatives à la justification de la Durabilité des bétons font l'objet d'un article du CHAPITRE 8 : BÉTONS ET OPERATIONS DE BETONNAGE

Le Fascicule 65 introduit deux méthodes pour justifier la durabilité des bétons vis-à-vis des risques de **corrosion des armatures** des risques associés au gel-dégel et des risques de gonflement interne.

- Spécifications de compositions liées aux classes d'exposition
- Spécifications performantielles liées aux classes d'exposition

Spécifications de composition liées aux classes d'exposition

Le Fascicule 65 renforce les spécifications liées aux classes d'exposition destinées à assurer la durabilité de la **norme NF EN 206/CN** (Tableau 8B)

TABLEAU 8.B. Valeurs limites applicables en France pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d'exposition

Spécifications performantielles liées aux classes d'exposition

Le Fascicule 65 permet de recourir à des spécifications performantielles selon 2 approches (méthode de conception performantielle et concept de performance équivalente).

Les méthodes performantielles sont basées essentiellement sur la notion d'indicateur de durabilité et d'essais de performances.

Elles permettent de trouver une réponse adaptée dans les cas où l'approche prescriptive conduit à des exigences difficiles à concilier.

Le fascicule introduit des dérogations possibles aux exigences du Tableau NAF1 de la **norme NF EN 206/CN**, pour la durabilité du béton et des **armatures** vis-à-vis des risques de **corrosion des armatures** associés aux classes (XC1 à XC4, XD1 à XD3, XS1 à XS3), vis-à-vis des risques associés au gel-dégel (XF1 à XF4) et vis-à-vis des risques de gonflement interne), par des spécifications performantielles selon l'une des deux méthodes.

- Méthode de conception performantielle,
- Concept de performance équivalente.

Ces méthodes de prescriptions performantielles permettent de déroger aux exigences du tableau 8B pour la teneur en liant équivalent, le rapport eau efficace sur liant équivalent et les teneurs en additions en introduisant des garde fous (écarts bornés par rapport à l'approche prescriptive).

Méthode de conception performantielle :

Cette méthode est basée sur le guide LCPC de 2010 : **Maîtrise de la durabilité des ouvrages d'art** en béton avec des seuils, pour les indicateurs de durabilité, modifiés.

Elle propose une **approche performantielle** absolue pour le risque de **corrosion des armatures**, basée sur les indicateurs P_{eau} , K_{gaz} , D_{app} . Elle précise les mesures à réaliser en études, convenance et contrôle.

Concept de performance équivalente :

Ce concept est basé sur le guide FNTP/FFB/CERIB-FIB « Méthodologie d'application du concept de performances équivalentes des bétons » avec des exigences renforcées sur le béton de référence.

Nota : « Lorsqu'il est fait appel à ces méthodes les différents intervenants doivent adopter les dispositions organisationnelles et mobiliser les capacités techniques et les compétences actualisées nécessaires à la conduite d'une telle démarche.

En particulier les laboratoires en charge de réaliser les essais doivent disposer de références justifiant la pratique effective de ces essais et la vérification des résultats obtenus sur la base d'essais d'intercomparaison.

»

Auteur

Patrick Guiraud



Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet

Article imprimé le 24/01/2025 © infociments.fr