

Guide "La chaux hydraulique naturelle" : mise en oeuvre des enduits en mortiers de chaux NHL - préparation du support, limites et précautions

Février 2024

L'ATILH et l'UMGO (Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre) ont réuni l'ensemble des règles et conseils d'utilisation de la chaux hydraulique naturelle (NHL) en un Guide, afin que les informations essentielles (dosage, précautions de mises en oeuvre, applications, ...) y soient facilement accessibles, pour le neuf comme en rénovation. Après les généralités du chapitre 2, le 2.1.2 Enduits en mortier de chaux NHL (NF DTU 26.1) : mise en oeuvre, préparation du support, limites et précautions d'emploi.

Mise en oeuvre - préparation du support

Les règles de mise en oeuvre sont les suivantes :

- Les supports en maçonnerie destinés à recevoir un enduit seront propres, exempts d'efflorescences, de salpêtre, de plâtre, terre, peinture, produit de décaissage ou tout produit pouvant nuire à l'adhérence de l'enduit.
- Les balèbres de hourdage trop saillantes doivent être arasées.
- Les joints en creux et trous sont bouchés, sauf dans le cas de rejointoiement ou de réalisation d'enduit à pierres vues. Dans ces deux cas, les joints seront remplis par le mortier de finition, cf. 2.3.1.3

Les supports seront humidifiés et ressuyés avant mise en oeuvre de l'enduit.

Les supports du NF DTU 26.1 sont les suivants :

- maçonnerie neuve ou ancienne de pierres,
- briques,
- blocs en béton de granulats courants ou légers,
- blocs en béton cellulaire autoclavé.

Les supports en terre crue, en béton de chanvre, et en bottes de pailles peuvent aussi recevoir les enduits en mortier de chaux NHL. Ces supports sont définis dans des Règles Professionnelles.

Mise en oeuvre - Limites et précautions d'emploi

Les limites et précautions d'emploi sont données dans le NF DTU 26.1 ou dans les Règles Professionnelles.

Les enduits de mortier de chaux NHL peuvent être réalisés lorsque la température est comprise entre +5 et 30 °C, avec une température de +8 °C minimum pour les mortiers contenant uniquement de la chaux hydraulique naturelle.

Par temps chaud et sec, l'enduit frais doit être régulièrement humidifié par pulvérisation et non pas par arrosage. Les murs doivent être protégés des intempéries ou du soleil par l'emploi de bâches ou de filets coupe-vent.

Fichier



Guide Chaux NLH 2020 (5 MB)

[Télécharger](#)

Auteur

ATILH, UMGO



**Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr**

**Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet**

Article imprimé le 29/09/2025 © infociments.fr