



Guide "La chaux hydraulique naturelle" : enduits en mortier de chaux NHL sur support terre crue

Avril 2024

L'ATILH et l'UMGO (Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre) ont réuni l'ensemble des règles et conseils d'utilisation de la chaux hydraulique naturelle (NHL) en un Guide, afin que les informations essentielles (dosage, précautions de mises en œuvre, applications, ...) y soient facilement accessibles, pour le neuf comme en rénovation. En 2.2, rapidement, le dosage des enduits de mortier de chaux NHL sur support terre crue.

Règles Professionnelles "Enduits sur supports composés de terre crue"

Les préconisations ci-dessous sont issues des Règles Professionnelles "Enduits sur supports composés de terre crue".

Suivre le dosage des Règles Professionnelles

Avant le début des travaux, il est indispensable de suivre les dosages donnés dans ces Règles Professionnelles.

Tableau de dosage des enduits sur support terre crue

Poids du sac	Pour un sac de 35 kg	Pour un sac de 25 kg
DOSAGE GOBETIS Mortier de liant pur NHL 3.5 ou 2"	1 + 10	1 + 7
DOSAGE CORPS D'ÉPAISSEUR Mortier de liant pur: NHL 3.5 ou 2"	1 + 12	1 + 8,5
DOSAGE FINITION Mortier de liant pur: NHL 2"		200 kg/m ³ 1 + 12

Fichier



[Télécharger](#) Guide Chaux NLH 2020 (5 MB)
Auteur

ATILH · UMGO



Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet

Article imprimé le 24/02/2025 © infociments.fr